

**VOPSEA "ZERTIFIKAT" MAT
V8130**

Ed.4/Rev.1
Data:19.01.2024

Descrierea produsului:

Descriere:	Produsul profesional "Zertifikat Mat" V8130 este o vopsea in dispersie apoasa acriilo-stirenica.
Utilizare:	V8130 poate fi aplicat la interior pe toate tipurile de suprafete de zidarie, tencuiala, beton, suprafete din materiale minerale, inclusiv BCA-ul, placi de ipsos, placi de gips-carton etc.
Elemente caracteristice principale:	<ul style="list-style-type: none"> • clasa de acoperire 1 conform SR EN 13300:2002 (putere de acoperire foarte buna) • produs lavabil cu aspect mat • prezinta grad de alb ridicat • asigura respiratia peretelui, pelicula fiind permeabila la vaporii de apa • timp de uscare redus • se poate colora cu produse de nuanzare marca Köber • caracter nepoluant • usor de aplicat
Valabilitate in ambalaj:	48 luni de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare; in functie de conditiile de depozitare, inaintea utilizarii se recomanda amestecarea produsului.
Ambalare:	recipiente de masa plastica de capacitate 3L si 15L.
Compatibilitate:	Nu se recomanda amestecarea produsului seria V8130 cu alte produse, cu exceptia celor recomandate de producator pentru nuanzare.
Depozitare:	In spatii inchise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de actiunea intemperiiilor si radiatiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5 - 25°C.
Transport:	Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite conform reglementarilor in vigoare.
Certificare:	Produsul seria V8130 prezinta: <ul style="list-style-type: none"> • Acord tehnic elaborat de Urban Incerc Bucuresti si emis de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii –Bucuresti • Certificat pentru acordarea Etichetei Ecologice Europene emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE

Tabel nr.1

Date tehnice produs:	Nr. crt.	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
	a) Caracteristici produs lichid				
	1	Aspect	-	suspensie vascoasa, tixotropa	vizual
	2	Culoare	-	alba	vizual
	3	Continut de substante nevolatile, 1g/100cm ² , 105°C, 1h	%	65 ± 1	SR EN ISO 3251:2019
	4	pH	-	8.5 - 9	metoda interna
	5	Densitate, 23°C	g/ml	1.60 ± 0.05	SR EN ISO 2811-1:2023
	6	Vascozitate Stormer, 25°C	UK	125 - 140	ASTM D 562-10/2023

b) Caracteristici pelicula				
1	Aspect	-	mat	vizual
2	Grad de alb, Wi, 200µm	%	90 - 92	ISO 18314-3
3	Timp de uscare in adancime (Tip D), la 23±2°C, 50±5% umiditate relativa	min.	60	ASTMD 1640M-14 (2022)

Metoda de aplicare:

- pensulare/roluire
- pulverizare cu aer (presiune 3.0 bari, duza 1.5mm)
- pulverizare airless (presiune 150-250 bari, unghi de pulverizare 40°, duza 0.013-0.026)

Detalii de aplicare:

Produsul se dilueaza cu apa curata, rece (15-25°C)

- pensulare/roluire - primul strat diluat cca.10%; al doilea strat (daca este necesar) - nediluat sau diluat cca.10%
- pulverizare cu aer - 1-2 straturi din produsul diluat cca.40%
- pulverizare airless - 1-2 straturi din produsul nediluat

Consum specific:

- pana la 16.0 m²/l/strat

Consumul poate varia in functie de conditiile de aplicare (geometria suprafetei, metoda de aplicare, conditiile de mediu, natura si pregatirea suprafetei).

Recoperire:

- min. 60 minute

Timpul de uscare:

Timpul de uscare depind de temperatura si grosimea filmului, fiind prelungiti de scaderea temperaturii si cresterea grosimii filmului. O slaba circulatie a aerului, umiditate excesiva si continutul scazut de oxigen influenteaza negativ procesul de uscare si duc la deteriorarea caracteristicilor peliculei.

Pregatirea produsului pentru aplicare

Pregatirea suprafetei:

Aplicarea produsului pe suport se va face numai dupa pregatirea carespunzatoare a acestuia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaritoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

Suprafetei noi

- fisurile existente se deschid cu un cutit si se repara cu pasta de ciment, ipsos sau alte materiale de umplere-egalizare; pentru fisuri cu adancimi de max.2mm se foloseste STUC C4000; la grosimi mai mari se recomanda aplicarea succesiva a mai multor straturi de STUC cu slefuire si desprafuire intermediara
- tencuielile care prin ciocanire se dovedesc necorespunzatoare se indeparteaza complet, pana la zidarie; daca portiunea este mica se repara cu pasta de ciment cu intarire rapida; pe suprafete mari se utilizeaza mortar de acelasi fel cu al tencuielii existente;
- stratul de glet se executa din pasta de ipsos sau STUC C4000, acesta din urma fiind deosebit de fin si de alb, cu uscare rapida si capacitate foarte buna de slefuire dupa uscarea completa
- praful rezultat din netezirea suprafetelor se indeparteaza cu perii, maturi sau se sufla cu aer comprimat
- granulatiile de nisip mai mari, evidente pe suprafata tencuielii, trebuie indepartate deoarece se vor desprinde cu timpul impreuna cu finisajul, prin atingere;
- pe toata perioada retencuirii sau a reparatiilor zonelor problema, temperatura suportului trebuie sa fie cel putin 5°C
- tencuiala proaspata se lasa min. 24h pentru uscare completa inaintea aplicarii stratului de finisaj

Suprafete care au mai fost vopsite:

- se verifica starea tencuielii prin ciocanire; la portiunile care se desprind se reface tencuiala si se repara muchiile lovite;
- vopselele vechi, neaderente se indeparteaza complet prin raziure cu spaclul de otel, ardere cu lampa de benzina sau folosind solutii chimice speciale;
- vopselele pe baza de clei (huma) se inlatura in totalitate;
- zonele atacate de ciuperci sau mucegai se impregneaza si se curata foarte bine cu solutie antimucegai, dupa care se usuca complet;

Grunduirea suprafetelor:

- eventualele reparatii se executa cu paste de ciment sau materiale de etansare adecvate;
- se indeparteaza apoi praful rezultat in urma slefuirii ulterioare reparatiei.
- scopul acestei etape este sa impregneze suportul si sa ancoreze stratul de vopsea deja existent pe perete, in cazul in care acesta este destul de rezistent si nu s-a indepartat
- prin grunduire se uniformizeaza absorbtia suportului astfel incat ultimul strat de finisaj sa apara perfect omogen si fara pete; se urmareste cresterea aderenței dintre produsul aplicat si support
- grunduirea este obligatorie si consta in aplicarea cel puțin a unui strat de amorsa pentru zidarie **G8101** diluat 1:5 cu apa rece (15- 25°C), curata **sau** cel puțin a unui strat de amorsa de perete Zertifikat **G8140** sau **G8109** amorsa de zidarie, diluata in raport 1:3, max.1:4 cu apa rece (15- 25°C), curata

! Nu se recomanda aplicarea amorsei G8101 nediluata – riscul aparitiei fisurilor si exfolierii creste

- in cazul cand suprafata a fost atacata de ciuperci sau mucegai, se recomanda aplicarea a 1-2 straturi de amorsa antimucegai **G8107**, dupa curatarea prealabila cu solutie antimucegai
- pentru rezultate excelente corelate cu reducerea consumului de vopsea, se recomanda aplicarea cel puțin a unui strat de amorsa alba **G8105** diluat max. 10% cu apa (15-25°C), curata
- grunduirea se face numai dupa ce suprafetele curatate, reparate sau retencuite s-au uscat complet
- zonele proaspat tencuite si cele reparate trebuie grunduite suplimentar datorita gradului mai mare de absorbtie pe care il prezinta

In conditiile in care suprafata este pregatita corect, este necesara aplicarea a unui singur strat de vopsea V8130.

Conditii de aplicare:

- temperatura mediului ambiant si a suportului: 10-30°C
- umiditatea relativa a mediului: max.70%
- se recomanda ventilarea spatiului de lucru

Aplicarea cu instrumente neadecvate poate duce la obtinerea unor aspecte si grosimi necorespunzatoare fata de cele declarate in prezenta fisa tehnica.

NOTA: nerespectarea acestor conditii poate conduce la aparitia unor defecte sau la compromiterea totala a protectiei.

Instructiuni de aplicare:

Se conditioneaza produsul la temperatura de 10-30°C, se omogenizeaza bine si se aplica pe suprafata pregatita corespunzator, astfel:

- pensulare/roluire - primul strat se aplica diluat cca.10% cu apa curata, rece (15-25°C); dupa uscarea completa a acestuia (min. 60 minute), se aplica al doilea strat (daca este necesar) nediluat sau diluat cca.10% cu apa curata, rece (15-25°C);
- pulverizare cu aer - se aplica 1-2 straturi din produsul diluat cca.40% cu apa curata, rece (15-25°C)
- pulverizare airless - se aplica 1-2 straturi din produsul nediluat.

Observatii:

Instrumentele de aplicare se spala cu apa, imediat dupa utilizare.
A nu se lucra la temperaturi sub +5°C.

Recomandari

- Evitati risipa de vopsea prin estimarea cantitatii de amorsa de care aveti nevoie
- Recuperati vopseaua neutilizata pentru reutilizare
- Reutilizarea vopselei este un mod eficace de a reduce impactul asupra mediului pe durata ciclului de viata al produselor.

Masuri de siguranta pentru utilizatori:

A nu se lasa la indemana copiilor. A se utiliza numai in spatii bine ventilate. Se va evita contactul cu pielea, ochii si mucoasele. In caz de contact cu ochii sau cu pielea, clatiti imediat cu apa.
Se va purta un echipament de protectie adecvat format din manusi si ochelari de protectie si eventual masca de protectie, cand produsul se aplica prin pulverizare.

Gestionare deseuri:

Se recicleaza numai ambalajele golite de continut. Deseurile lichide de material se elimina la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi deseurile uscate de material ca deseuri din constructii si demolari, ca deseuri municipale sau menajere.

Nu aruncati vopseaua reziduala in chiuveta sau toaleta sau la cosul de gunoi.

Masuri de sanatatea si securitatea muncii:

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara.

Support tehnic:	<ul style="list-style-type: none">• email: office.savinesti@kober.ro• telefon contact: 0233.281.021
Date de securitate:	Vezi fisa cu date de securitate a produsului.
Nota:	Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului. Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare.